



**Кислота соляная ингибированная по ТУ 6-01-04689381-85-92, марка "А"**

**Тип ингибитора В-2, концентрация ингибитора 0,3-1,2 процента.**

**Аналитические данные**

<b>Наименование показателей</b>	<b>Должно быть по ТУ 6-01-04689381-85-92</b>
Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета
Массовая доля хлористого водорода, %, в пределах	20-23
Массовая доля железа, %, не более	0,03
Массовая доля мышьяка, %, не более	0,015
Скорость растворения стали СТ.3 КП или 08 КП при 20 <sup>0</sup> С, г-м <sup>2</sup> -час, не более	0,20

- ПРИМЕЧАНИЕ:** 1. Для соляной кислоты, ингибированной ингибитором В-2, массовая доля хлористого водорода допускается до 30 процентов.  
2. Для обработки нефтяных скважин допускается поставка ингибированной соляной кислоты, которая не содержит осадка и по показателю "внешний вид" соответствует эталону, согласованному с потребителем.  
3. Показатель 3 определяют 1 раз в 3 месяца.  
4. Показатель 4 определяют при введении синергиста.