



СОПОЛИМЕР марка А-25, ТУ 2212-275-05763458-99

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Сополимер винилхлорида (75% вес) и винилацетата (25% вес)

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА

$[-(\text{CH}_2-\text{CHCl})_4-\text{CH}_2-\text{CH}-]_n$

|

О-ОССН₃

ВНЕШНИЙ ВИД

Дисперсия белого цвета

СПЕЦИФИКАЦИИ

Внешний вид плёнки, полученной при температуре 25±2°C. прозрачный, допускается мутность, трещины

Массовая доля сухого остатка, %, минимум 41

Относительная вязкость, минимум 4,0

рН в пределах 6-10

Массовая доля суммы остаточных мономеров, %, максимум 0,4

ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве связующего при получении нетканых материалов

УПАКОВКА

Железнодорожные цистерны

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Железнодорожным транспортом.

Хранить в специальных ёмкостях при периодическом перемешивании.

Гарантийный срок хранения - 2 месяца.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

Нетоксичен, негорючий, невзрывоопасный продукт.